



新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865
E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



刷鍍黑鉍電鍍液

刷鍍黑鉍可用於裝飾性電鍍如首飾，鐘錶電鍍等，鍍液濃度為 20 克鉍/1 公升，可以直接刷鍍。

電鍍條件

先接駁筆電設備，調節電壓至 10.5-12.2V。把筆芯浸於黑鉍電鍍液，浸了一段時間後，輕輕刷鍍工件。