



# 新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室  
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong  
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865  
E-mail: [sunwingt@netvigator.com](mailto:sunwingt@netvigator.com) Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



## 刷鍍黑釘電鍍液

刷鍍黑釘可用於裝飾性電鍍如首飾，鐘錶電鍍等，鍍液濃度為 20 克釘 1 公升，可以直接刷鍍。

### 電鍍條件

先接駁筆電設備，調節電壓至 15V。把筆芯浸於黑釘電鍍液，浸了一段時間後，輕輕刷鍍工件。