



新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865
E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



无氰黄铜锡

1. 特点

黄铜锡乃无氰碱性电镀，镀层主要成份 85-90%铜，10-15%锡，硬度 250-350HV。镀层能维持底层的光亮度，使光面明亮，沙面细致。可于镀金，银，钯，铑之前作底层电镀。

2. 开缸

开缸剂可实时使用，无需添加！

3. 设备要求：

- 1) 镀缸:PP、PE等塑料。
- 2) 电源，首选高频开关电源或波纹小于5%的标准直流电源并加滤波，附有安培分钟计等。
- 3) 过滤泵:用PP滤芯(孔隙率少于5微米)连续过滤，滤芯先在10%氢氧化钾溶液中浸泡数小时，然后用流动水冲洗干净才可使用，滤泵必须达到每小时2-3个循环。
- 4) 搅拌:机械搅拌与溶液过滤搅拌一起进行。
- 5) 温度:溶液温度应保持在20-30°C之间，必要时需冷却降温。
- 6) 阳极:不锈钢板，炭板。