



新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865
E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



無氰黃銅錫

1. 特點

黃銅錫乃無氰鹼性電鍍，鍍層主要成份 85-90%銅，10-15%錫，硬度 250-350HV。鍍層能維持底層的光亮度，使光面明亮，沙面細致。可於鍍金，銀，鈀，銻之前作底層電鍍。

2. 開缸

開缸劑可即時使用，無需添加！

3. 設備要求:

- 1) 鍍缸:PP、PE等塑料。
- 2) 電源，首選高頻開關電源或波紋小於5%的標準直流電源並加濾波，附有安培分鐘計等。
- 3) 過濾泵:用PP濾芯(孔隙率少於5微米)連續過濾，濾芯先在10%氫氧化鉀溶液中浸泡數小時，然後用流動水沖洗乾淨才可使用，濾泵必須達到每小時2-3個循環。
- 4) 攪拌:機械攪拌與溶液過濾攪拌一起進行。
- 5) 溫度:溶液溫度應保持在20-30°C之間，必要時需冷卻降溫。
- 6) 陽極:不銹鋼板，炭板。