



新榮科技公司

SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

九龍塘尾道 54-58 號永利工業大廈二樓 205 室

Room 205, 2/F, Wing Lee Ind. Bldg, 54-58, Tong Mei Rd., Kln, HK

Tel: 2396 2884, 2332 8806 Fax: 2787 4865

E-mail: [sunwingt@netvigator.com](mailto:sunwingt@netvigator.com) Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>

## Conductive Bronze Powder and Silver Powder – 導電青銅粉及銀粉

特性：

導電青銅粉與導電銀粉與稀釋劑混溶噴塗在臘，塑膠及非金屬上可產生導電層，可成為電鍍的導電底層。

用途：

導電青銅粉及銀粉經濟實用，金屬含量約± 40%，耗用量約 1-1.5 g/100cm<sup>2</sup>，使用前要將金屬粉與稀釋劑混溶(不斷攪拌約 1 小時)，然後刷，浸或噴在非金屬物件上。

乾燥時間：

25°C – 30 分鐘

100°C – 10 分鐘

◇ 導電銀粉比導電銅粉質量更好。

◇ 導電銀、銅粉一般可儲存 6 個月以上，放在冷藏處儲存一年以上。